



CPR 14

Primaire d'Accrochage Méthacrylique

Pour l'accroche des enduits à froid à
2 composants sur support bitumineux
minéralisés



LES POINTS FORTS

Performances produits

Le CPR 14 est un primaire à base de résines méthacryliques réactives à moyenne viscosité favorisant l'accroche des enduits à froid et peintures à deux composants sur les supports difficiles de type béton ou chapes ciment :

Formule fluide

Toujours utiliser le CPR 14 avec un durcisseur

Sur des supports extrêmement absorbants, deux couches de primaire sont parfois nécessaires. Il est toujours conseillé de saupoudrer légèrement le primaire CPR 14 avant durcissement (sable quartz 0.3 – 0.8, max. 200g/m²).

Le CPR 14 améliore l'adhérence mais ne garantit pas une accroche systématique, en particulier sur les supports lissés ou certains supports en béton contenant de l'humidité. Test d'humidité à prévoir avant toute application.

Le CPR 14 ne doit pas être utilisé sur des supports enrobés car sa teneur en résine aurait tendance à dissoudre le support. Attention aux surdosages.

Le CPR 14 n'est pas un produit de marquage. Il n'est pas certifié NF Équipements de la route.

Un marquage performant pour un Développement Durable

Produit deux composants à faible dosage

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit disponible

Produit prêt à l'emploi livré avec durcisseur

LA MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre et précautions d'emploi

Mélanger au malaxeur avec 1 à 2 % de peroxyde (2 à 4 sachets par bidon de 20L).

Application à la raclette ou au rouleau.

Sur support propre sec et cohésif.

Hygrométrie maximum : 80%. Température du support 5°C < T < 45°C.

Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

Caractéristiques physiques

Densité : 1,01 kg/l.

Dosage : environ 0,5 kg/m² soit environ 2m²/l.

Conditionnement et stockage

Bidon de 5 litres, 20 litres.

Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 6 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr



Rue du Pâtis - ZA du Pâtis
Hameau de Ronquerolles
60600 Agnetz

T/ +33 3 44 50 82 20

