

## MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

## FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°

1RH1862S1

## SOCIETE TITULAIRE

SAR

Hameau de Ronquerolles BP 40 008  
60602 - CLERMONT Cedex FRANCE

## PRODUIT

NOVA Nocto

Nature du produit  
Pe

## DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture à l'eau rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 40 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

## MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

## DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

**PRODUIT :**

Produit de base

100 %

Dosage humide

375 g/m<sup>2</sup>**SAUPOUDRAGE :**

Billes Saupoudrées

(- Swarcoflex 125 500 T15 - SWARCO)

100 %

Dosage utile

290 g/m<sup>2</sup>

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 19 °C

T° sol : 30 °C

Hygrométrie : 70 %

Vent : 10 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 4 min

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit  
Produit de baseMasse Volumique  
1.63 g/mlTeneur en cendres  
40.5 %Extrait sec  
75.5 %

Bille Anneau

## RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PARIS-&gt;PROVINCE

PR

15.36

à

16.28

Année

Trafic (véh/j)

% PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2024 - R371

PMT : 0.94 mm

2024

9154

17

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité	Qd	
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45	Blanc		100
Etat neuf	353	0.52	0.3251	0.3438	217
(P1) 50000	282	0.53	0.3276	0.3464	154
(P2) 100000	186	0.51	0.3288	0.3474	135
(P3) 200000	262	0.48	0.3289	0.3477	142
(P4) 500000	213	0.48	0.3251	0.3439	145
(P5) 1000000	207	0.48	0.3251	0.3442	158
<b>(P5) 1000000</b>	<b>Classe R3</b>	<b>Classe S1</b>	<b>/</b>		<b>Classe Q3</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

## MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



## VISAS

Fiche établie par le  
CEREMA - Dter NP

Le 10/12/2025

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140