

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **2H1779S3**

MISE A JOUR du **14/03/2024**

SOCIETE TITULAIRE
SAR

PRODUIT
RADIAN AGRIPP

Hameau de Ronquerolles BP 40 008
60602 - CLERMONT Cedex FRANCE

Nature du produit
EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétro réfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : **5 °C** T° maxi : **40 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**
 (* : **Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité**)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle à la spatule crantée

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

99 %

Dosage humide

2820 g/m²

Durcisseur

1 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **22 °C**

T° sol : **36 °C**

Hygrométrie : **41 %**

Vent : **16 km/h**

TEMPS DE SECHAGE : **5 min**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit
Produit de base

Masse Volumique
1.93 g/ml

Teneur en cendres
68.7 %

Extrait sec
85.3 %

Bille Anneau

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 **Année** **Trafic (véh/j)** **% PL**
 Nature du revêtement : **BETON BITUMINEUX** **Application en : 2021 - R344** PMT : 0.93 mm 2021 6895 18
 2022 7520 19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour		Qd (mcd.m-2.lx-1)
			Chromaticité (x)	(y)	
			Blanc		130
Etat neuf	/	0.69	0.3175	0.3352	247
(P1) 50000	/	0.64	0.3286	0.3458	162
(P2) 100000	/	0.71	0.3279	0.3459	193
(P3) 200000	/	0.56	0.3285	0.3466	194
(P4) 500000	/	0.67	0.3236	0.3417	197
(P5) 1000000	/	0.56	0.3246	0.3432	185
(P6) 2000000	/	0.64	0.3229	0.3411	184
(P6) 2000000		Classe S3	/		Classe Q4

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



VISAS

Fiche établie par le
CEREMA - Dter NP

D. DURANT
Le 21/03/2024

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140