

**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**

**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° <b>1RH1292S1</b> du <b>12/07/2012</b>	MISE A JOUR du <b>01/03/2016</b>
<b>SOCIETE TITULAIRE</b> <b>SAR</b> Hameau de Ronquerolles BP 40 008 60602 - CLERMONT Cedex FRANCE	<b>PRODUIT</b> <b>RAPIDO VEGA 1000</b>  Nature du produit Pe

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Peinture à l'eau rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

**Conditions limites d'application \* :** T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %  
*(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)*

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

**PRODUIT :**

Produit de base

100 %

**Dosage humide**

475 g/m²

**SAUPOUDRAGE :**

Billes(85%)+Accélérateur de séchage(15%)

( - Echostar 2 WBP BE FAST - SOVITEC )

100 %

**Dosage utile**

325 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : 17 °C

T° sol : 19 °C

Hygrométrie : 65 %

Vent : 22 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 3 min

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

<b>Produit</b> Produit de base	<b>Masse Volumique</b> 1.65 g/ml	<b>Teneur en cendres</b> 39.5 %	<b>Extrait sec</b> 77.0 %	<b>Bille Anneau</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

**CARACTERISTIQUES DU SITE :** N2 OISE Chaussée PARIS>PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année 2010 Trafic (véh/j) 8600 % PL 18  
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2010 - R219 PMT : 0.94 mm

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage  Nb de passages de roues  Exlgences :	Visibilité de nuit  RI  (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence  SRT	Visibilité de jour		
			Chromaticité  (x)	(y)	Qd  (mcd.m-2.lx-1)
Etat neuf	466	0.47	0.3250	0.3444	195
(P1) 50000	373	0.51	0.3294	0.3484	146
(P2) 100000	358	0.56	0.3304	0.3485	131
(P3) 200000	370	0.55	0.3307	0.3486	140
(P4) 500000	215	0.52	0.3293	0.3481	124
(P5) 1000000	183	0.51	0.3288	0.3474	122
<b>(P5) 1000000</b>	<b>Classe R3</b>	<b>Classe S1</b>	<b>/</b>		<b>Classe Q2</b>

**ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)**

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le  
CEREMA - DTER NP  
Le 25/11/2015

**VISAS**

Le Fabricant  
(Nom et Visa) :

*M. V. / 2015*  
Le 25/11/2015

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@asqquer.fr - site : www.asqquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140

*Signature*