



PRIMARUST

Primaire de protection anticorrosion

Pour la protection des marquages routiers contre les migrations ferriques



LES POINTS FORTS

Performances produits

PRIMARUST est un primaire de protection solvanté monocomposant. Sa formule anticorrosion permet de bloquer efficacement les migrations ferriques en provenance des granulats présents dans les enrobés. Sa formulation sur base de résines acryliques permet une compatibilité la plus large possible avec les autres chimies utilisées dans le marquage routier.

Formule fluide.
Faible dosage pour une utilisation économique.
Sèche ultra rapide.

PRIMARUST doit être utilisé en sous couche avant application de la peinture routière et en aucun cas sous des peintures Alkydes.
Sa formule avec des solvants sans odeur en font un produit à faible profil toxicologique.

Un produit performant pour un Développement Durable

Produit monocomposant à faible dosage.
Sans odeur.
Facilité d'application.

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Malaxage impératif avant application.
Application au rouleau, machine pneumatique ou Airless.
Sur support propre sec et cohésif.
Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.
Temps de séchage: environ 15mn selon dosage. Attendre le séchage complet du produit avant application du produit de marquage.
Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

Caractéristiques physiques

Densité : 1,14 kg/L.
Dosage : entre 0,1 kg/m² et 0,2 kg/m².

Conditionnement et stockage

Fût 20 L ou carton de 12 aérosols de 500 ml net.
Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

Sécurité et Environnement

Produit à usage professionnel.
Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Contactez notre Service Commercial

serviceclients@sar.fr

