

ZENON

Termoplástico Spray

Carreteras y áreas urbanas
Aplicación por pulverización
Durabilidad



Certificaciones Europeas y Francesas
EN-NF 1436 y 1824



VENTAJAS

Características del producto

La formulación del ZENON se basa en una resina 100% vegetal. El producto presenta alto rendimiento y se pulveriza con esferas de vidrio premezcladas. Cumple con las normas NF-EN1436 y NF-EN1824.

Una certificación para atender las necesidades de uso en carretera y zonas urbanas:

Nocto 1RH1521S2 2.000.000 de pasos de ruedas (P6) y alta blanca (Q4) y retrorreflectancia (R3).

Principales prestaciones

Fundido rápido y baja temperatura de calentamiento (180 °C).

Producto de bajo consumo (1.32 kg/m²).

Rápido tiempo de secado en todas las condiciones, lo que permite su inmediata operación.

Retro-reflectancia duradera.

Un material de señalización que combina prestaciones y desarrollo sustentable

Producto con certificación de Norma Francesa (NF) Ambiente.

Análisis del ciclo de vida (ACV) con relación a la norma ISO 14044 disponible.

Se suministra en bolsas de polietileno termofundible selladas de 15 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicación de producto

Aplicar con pulverizador.

Sobre cualquier asfalto nuevo limpio y seco. Usar un primer sobre demarcaciones antiguas (mineralizadas).

Máxima humedad: 80%. Temperatura de la superficie de aplicación: 5 °C < T < 45 °C.

Para una aplicación detallada, véase la guía de Aplicación de Material Termoplástico.

Características físicas

Densidad: 2.03 kg/L

Extracto seco: 100 %

Embalaje y almacenamiento

Embalaje: Se suministra en bolsas de polietileno termofundible selladas de 15 kg.

Almacenamiento y transporte: Lugar seco y sin heladas, al reparo de la luz solar directa.

Vida útil de almacenamiento: 24 meses en embalaje sin abrir (a partir de la fecha de fabricación).

Seguridad y medio ambiente

Producto exclusivo para uso profesional.

Los envases sucios y los productos de limpieza deben tratarse según la normativa vigente.

Consulte la Hoja de seguridad (HDS) en www.sar.fr

Contacte al Servicio de Atención

al Cliente en

www.sar.fr

