



PRIMAJET Z

Primaire d'accrochage sans toluène

Pour l'accroche des :

Thermo extrudés

Thermo rideaux

Thermo spray



LES POINTS FORTS

Performances produits

Le PRIMAJET est un primaire à base de résines alkydes modifiées favorisant l'accroche sur les supports difficiles par compatibilité physico chimique :

Formule ultra fluide

Recommandé pour favoriser l'accroche des thermo sur des anciens thermo non déminéralisés jouant le rôle "d'adhésif double face" entre le produit et le support

Le PRIMAJET améliore l'adhérence mais ne garantit pas une accroche systématique, en particulier sur les supports lissés ou certains supports en béton.

Le PRIMAJET ne doit pas être utilisé sur des supports en enrobés car sa teneur en solvant aurait tendance à dissoudre le support. Attention aux surdosages, le VARNIJET possède une résistance mécanique faible.

Le PRIMAJET n'est pas un produit de marquage. Il n'est pas certifié NF Équipements de la route.

Un produit performant pour un Développement Durable

Produit à très faible dosage

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible

Produit prêt à l'emploi

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application à la brosse, rouleau ou machine pneumatique ou airless.

Sur support propre sec et cohésif ou anciens enduits à froid.

Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.

Se reporter à la fiche d'application des primaires d'accrochage.

Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

Caractéristiques physiques

Densité : 0,92 kg/L / Extrait sec : 40 %

Dosage : entre 0,15 et 0,2 kg/m² soit de 4 à 5 m²/l

Conditionnement et stockage

20 L

Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr

